

ÚJ!

0,21
W/m²K

Porotherm 44 X-therm Rapid Dryfix*

Hőátbocsátási tényező, U	Méretek		Deklarált nyomószilárdság	Névleges elemtömeg	Anyag-szükséglet	Rakatszám	Ragasztó kiadóság
Vakolt falazatra ¹	Vakolatlan falazat	Tégla					PTH Dryfix extra
(W/m ² K)	vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm ²)	(kg/db)	(db/m ²)	(db/raklap)	(m ² /fal·cm)
0,21	44	25 x 44 x 24,9	10	20,3	16	5C	5


ÚJ!

0,21
W/m²K

Porotherm 44 X-therm Rapid*

Hőátbocsátási tényező, U	Méretek		Deklarált nyomószilárdság	Névleges elemtömeg	Anyag-szükséglet	Rakatszám	Habarcsigény, száraz
Vakolt falazatra ¹	Vakolatlan falazat	Tégla					PTH vékony rétegű falazóhabarcs
(W/m ² K)	vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm ²)	(kg/db)	(db/m ²)	(db/raklap)	(kg/m ²)
0,21	44	25 x 44 x 24,9	10	20,3	16	5Ü	4,71

ÚJ!

0,21
W/m²K

Porotherm 44 X-therm

Hőátbocsátási tényező, U	Méretek		Deklarált nyomószilárdság	Névleges elemtömeg	Anyag-szükséglet	Rakatszám	Habarcsigény, száraz
Vakolt falazatra ¹	Vakolatlan falazat	Tégla					Hőszigetelő falazóhabarcs
(W/m ² K)	vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm ²)	(kg/db)	(db/m ²)	(db/raklap)	(l/m ²)
0,21	44	25 x 44 x 23,8	10	19,4	16	50	36,83

ÚJ!

0,24
W/m²K

Porotherm 38 X-therm Rapid Dryfix*

Hőátbocsátási tényező, U	Méretek		Deklarált nyomószilárdság	Névleges elemtömeg	Anyag-szükséglet	Rakatszám	Ragasztó kiadóság
Vakolt falazatra ¹	Vakolatlan falazat	Tégla					PTH Dryfix extra
(W/m ² K)	vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm ²)	(kg/db)	(db/m ²)	(db/raklap)	(m ² /fal·cm)
0,24	38	25 x 38 x 24,9	10	17,5	16	30	5

ÚJ!

0,24
W/m²K

Porotherm 38 X-therm Rapid*

Hőátbocsátási tényező, U	Méretek		Deklarált nyomószilárdság	Névleges elemtömeg	Anyag-szükséglet	Rakatszám	Habarcsigény, száraz
Vakolt falazatra ¹	Vakolatlan falazat	Tégla					PTH vékony rétegű falazóhabarcs
(W/m ² K)	vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm ²)	(kg/db)	(db/m ²)	(db/raklap)	(l/m ²)
0,24	38	25 x 38 x 24,9	10	17,5	16	30	3,57

1. Kívül 2 cm hőszigetelő vakolattal ($\lambda = 0,09$ W/mK), belül 1,5 cm mészcement vakolattal.

* A Porotherm Rapid falazóelemek listaára tartalmazza a norma szerinti kötőanyag-mennyiséget is.