


Porotherm 38 X-therm



Hőátbocsátási tényező, U	Méretek		Deklarált nyomószilárdság	Névleges elemtömeg	Anyagszükséglet	Rakatnorma	Habarcsigény, száraz
	Vakolatlan falazat	Tégla					Hőszigetelő falazóhabarcs
(W/m²K)	vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm²)	(kg/db)	(db/m²)	(db/raklap)	(l/m²)
0,24	38	25 x 38 x 23,8	10	16,7	16	60	32,50

Porotherm 38 Klíma Rapid Dryfix* Kifutó termék, a készlet erejéig érhető el.




Hőátbocsátási tényező, U	Méretek		Deklarált nyomószilárdság	Névleges elemtömeg	Anyagszükséglet	Rakatnorma	Ragasztó kiadósság
	Vakolatlan falazat	Tégla					PTH Dryfix extra
(W/m²K)	vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm²)	(kg/db)	(db/m²)	(db/raklap)	(m²/flakon)
0,24	38	25 x 38 x 24,9	10	17,5	16	60	5

Porotherm 38 Klíma Rapid* Kifutó termék, a készlet erejéig érhető el.



Hőátbocsátási tényező, U	Méretek		Deklarált nyomószilárdság	Névleges elemtömeg	Anyagszükséglet	Rakatnorma	Habarcsigény, száraz
	Vakolatlan falazat	Tégla					PTH vékony rétegű falazóhabarcs
(W/m²K)	vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm²)	(kg/db)	(db/m²)	(db/raklap)	(kg/m²)
0,24	38	25 x 38 x 24,9	10	17,5	16	60	3,57

Porotherm 38 Klíma Kifutó termék, a készlet erejéig érhető el.



Hőátbocsátási tényező, U	Méretek		Deklarált nyomószilárdság	Névleges elemtömeg	Anyagszükséglet	Rakatnorma	Habarcsigény, száraz
	Vakolatlan falazat	Tégla					Hőszigetelő falazóhabarcs
(W/m²K)	vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm²)	(kg/db)	(db/m²)	(db/raklap)	(l/m²)
0,24	38	25 x 38 x 23,8	10	16,7	16	60	32,50

- Kívül 2 cm hőszigetelő vakolattal ($\lambda = 0,09$ W/mK), belül 1,5 cm mész-cement vakolattal.
 - Kívül 3 cm hőszigetelő vakolattal ($\lambda = 0,09$ W/mK), belül 1,5 cm mész-cement vakolattal.
- * A Porotherm Rapid falazóelemek listaára tartalmazza a norma szerinti kötőanyag-mennyiséget is.