

Porotherm 30 X-therm Rapid Dryfix*




Hőátbocsátási tényező, U	Méretek		Deklarált nyomószilárdság	Névleges elemtömeg	Anyagszükséglet	Rakatho. ma	Ragasztó kiadósság
	Vakolt falazatra ¹	Vakolatlan falazat					Tégla
(W/m ² K)	vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm ²)	(kg/db)	(db/m ²)	(db/tek. lap)	(m ² /fal-cm)
0,27	30	25 x 30 x 24,9	10	13,8	16	30	5

Porotherm 30 X-therm Rapid*



Hőátbocsátási tényező, U	Méretek		Deklarált nyomószilárdság	Névleges elemtömeg	Anyagszükséglet	Rakatho. ma	Habarcsgigé, száraz
	Vakolt falazatra ¹	Vakolatlan falazat					Tégla
(W/m ² K)	vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm ²)	(kg/db)	(db/m ²)	(db/tek. lap)	(kg/m ²)
0,27	30	25 x 30 x 24,9	10	13,8	16	30	2,6€

Porotherm 30 X-therm



Hőátbocsátási tényező, U	Méretek		Deklarált nyomószilárdság	Névleges elemtömeg	Anyagszükséglet	Rakatho. ma	Habarcsgigé, száraz
	Vakolt falazatra ¹	Vakolatlan falazat					Tégla
(W/m ² K)	vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm ²)	(kg/db)	(db/m ²)	(db/tek. lap)	(l/m ²)
0,27	30	25 x 30 x 23,8	10	13,2	16	30	23,75

1. Kívül 2 cm hőszigetelő vakolattal ($\lambda = 0,09$ W/mK), belül 1,5 cm mészcement vakolattal.

* A Porotherm Rapid falazóelemek listaára tartalmazza a norma szerinti kötőanyag-mennyiséget is.