




### Porotherm 25 N+F Rapid Dryfix\*

Méretek		Deklarált nyomószilárdság	Névleges elemtömeg	Anyag-szükséglet	Rakatszabvány	Ragasztó kiadósság
Vakolatlan falazat	Tégla					PTH Dryfix extra
vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm <sup>2</sup> )	(kg/db)	(db/m <sup>2</sup> )	(db/raklap)	(m <sup>2</sup> /flakon)
25	37,5 x 25 x 24,9	11	17,5	10,7	60	5




### Porotherm 25 N+F Rapid\*

Méretek		Deklarált nyomószilárdság	Névleges elemtömeg	Anyag-szükséglet	Rakatszabvány	Habarcsigény, száraz
Vakolatlan falazat	Tégla					PTH vékony rétegű falazóhabarcs
vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm <sup>2</sup> )	(kg/db)	(db/m <sup>2</sup> )	(db/raklap)	(kg/m <sup>2</sup> )
25	37,5 x 25 x 24,9	11	17,5	10,7	60	2,38



### Porotherm 25 N+F

Méretek		Deklarált nyomószilárdság	Névleges elemtömeg	Anyag-szükséglet	Rakatszabvány	Habarcsigény, száraz
Vakolatlan falazat	Tégla					Hagyományos falazóhabarcs
vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm <sup>2</sup> )	(kg/db)	(db/m <sup>2</sup> )	(db/raklap)	(kg/m <sup>2</sup> )
25	37,5 x 25 x 23,8	11	16,7	10,7	60	27,2



### Porotherm 38 Pince

Méretek		Deklarált nyomószilárdság	Névleges elemtömeg	Anyag-szükséglet	Rakatszabvány	Habarcsigény, száraz
Vakolatlan falazat	Tégla					Hagyományos falazóhabarcs
vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm <sup>2</sup> )	(kg/db)	(db/m <sup>2</sup> )	(db/raklap)	(kg/m <sup>2</sup> )
38	25 x 38 x 23,8	14	17,5	16	60	71,8

\* A Porotherm Rapid falazóelemek listaára tartalmazza a norma szerinti kötőanyag-mennyiséget is.