


**Porotherm 20 N+F**

 Egységes  
rakatnorma:  
48 db/#


Méretek		Deklarált nyomó- szilárdság	Névleges elemtömeg	Anyag- szükséglet	Rakatnorma	Habarcsigény, száraz
Vakolatlan falazat	Tégla					Hagyományos falazóhabarcs
vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm <sup>2</sup> )	(kg/db)	(db/m <sup>2</sup> )	(db/raklap)	(kg/m <sup>2</sup> )
20	50 x 20 x 23,8	11	17,9	8	48	21,6

**Porotherm 12 N+F Rapid Dryfix\***


Méretek		Deklarált nyomó- szilárdság	Névleges elemtömeg	Anyag- szükséglet	Rakatnorma	Ragasztó kiacósság
Vakolatlan falazat	Tégla					PTH Dryfix extra
vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm <sup>2</sup> )	(kg/db)	(db/m <sup>2</sup> )	(db/raklap)	(m <sup>2</sup> /flakon)
12	50 x 12 x 24,9	5	12	8	100	10

**Porotherm 12 N+F Rapid\***


Méretek		Deklarált nyomó- szilárdság	Névleges elemtömeg	Anyag- szükséglet	Rakatnorma	Habarcsigény, száraz
Vakolatlan falazat	Tégla					PTH vékony rétegű falazóhabarcs
vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm <sup>2</sup> )	(kg/db)	(db/m <sup>2</sup> )	(db/raklap)	(kg/m <sup>2</sup> )
12	50 x 12 x 24,9	5	12	8	100	1,19

**Porotherm 12 N+F**


Méretek		Deklarált nyomó- szilárdság	Névleges elemtömeg	Anyag- szükséglet	Rakatnorma	Habarcsigény, száraz
Vakolatlan falazat	Tégla					Hagyomán/os falazóhabarcs
vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm <sup>2</sup> )	(kg/db)	(db/m <sup>2</sup> )	(db/raklap)	(kg/m <sup>2</sup> )
12	50 x 12 x 23,8	5	11,5	8	100	10,2

\* A Porotherm Rapid falazóelemek listaára tartalmazza a norma szerinti kötőanyag-mennyiséget is.